



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

# VIMELAST®

## Επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό

### Ιδιότητες

Το **VIMELAST** είναι ένα επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό, στεγανωτικό επιφανειών, με βάση ελαστομερίς ρητίνες υψηλής ποιότητας, που του προσδίδουν απόλυτη στεγανότητα και μεγάλη ελαστικότητα.

- Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε κάθε είδους επιφάνεια, όπως μπετόν, σοβά, τούβλα, μέταλλα, ξύλο και σε στεγανοποιητικές στρώσεις, εκτός από αυτές που περιέχουν διαλύτες.
- Έχει υψηλή ελαστικότητα, έτσι ώστε να γεφυρώνει τις δημιουργούμενες ρωγμές και να παρακολουθεί όλες τις παραμορφώσεις των δομικών στοιχείων που εμφανίζονται στην πράξη.
- Με τη βασική του λευκή απόχρωση αντανακλά τη θερμότητα και συμβάλλει αισθητά στη μείωση θερμοκρασίας χώρου το καλοκαίρι.
- Έχει μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στο χρόνο, γιατί αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Δεν απαιτεί ομαλότητα του υποστρώματος.
- Δίνει την πιο απλή και σύγουρη λύση σε δύσκολα σημεία στεγανοποίησης (γωνίες, ακμές, ενώσεις με ταρατσομόλυβδα).
- Προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, επειδή η μεμβράνη που δημιουργείται καλύπτει ενιαία όλη την επιφάνεια χωρίς αρμούς και ενώσεις, που αποτελούν τα προβληματικά σημεία όλων των άλλων στεγανοποιήσεων.
- Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε επιδράσεις οξέων και αλκαλίων της ατμόσφαιρας.

### Εφαρμογές

Το **VIMELAST** στεγανοποιεί ταράτσες, μπαλκόνια, τοίχους, υγρούς χώρους, κτλ.

Εφαρμόζεται με επάλειψη και σχηματίζει μια στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις μεμβράνη υψηλής ελαστικότητας και αντοχής.

Το **VIMELAST** δε συνιστάται για στεγανοποίησεις υπογείων και δεξαμενών.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με εργαστηριακό έλεγχο του ΚΕΔΕ

**Υδατοπερατότητα:** 7 at για 24 ώρες (DIN 1048)

**Ελαστικότητα:** επιμήκυνση θραύσης για μεμβράνη πάχους 1mm >200% (ASTM D-412)

**Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές:** -15°C έως +100°C

### Προετοιμασία Υποστρώματος

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και στερεό, απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά (π.χ. κρούστες τσιμεντοπολτού), σκόνες κτλ.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

# VIMELAST

- > Τα κενά στο μπετόν (φωλιές, λακκούβες) πρέπει να γεμίζονται με έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα **VIMACRET** ή με τσιμεντοκονίαμα με προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης **VIRESIN**.
- > Αρμοί ή ρηγματώσεις μπορούν να γεμίσουν με την ακρυλική μαστίχη **VIMASTIC** ή τον ακρυλικό στόκο **VIMACRYL SPACHTEL**.
- > Σε πορώδεις επιφάνειες, για να επιτευχθεί τέλεια πρόσφυση του **VIMELAST** με το υπόστρωμα, επιβάλλεται προεπάλεψη (αστάρωμα) με το αστάρι **VIM-PRIMER** (κατανάλωση περίπου 200 - 300 g/m<sup>2</sup>). Αστάρωμα μπορεί να γίνει και με **VIMELAST** αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:1. Πάνω από παλιές ασφαλτικές επιστρώσεις συνιστάται το αστάρωμα με το αστάρι διαλύτη **VIM-PRIMER-S** (200 g/m<sup>2</sup>).

## Τρόπος Χρήσης - Κατανάλωση

Το **VIMELAST** επαλείφεται με βούρτσα ή ρολό, μετά το στέγνωμα του ασταριού, σε 2 στρώσεις με συνολική κατανάλωση 1,0 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με το υπόστρωμα. Σε κάθετες επιφάνειες αρκεί κατανάλωση 0,5 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>.

Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει και γίνει βατή η πρώτη.

Η δεύτερη επάλειψη συνιστάται να γίνεται σταυρωτά.

Σε περιοχές εντόνων ρωγμών και κατά μήκος τους, συνιστάται η τοποθέτηση ταινίας υαλοπλέγματος, ή μη υφαντού υφάσματος πολυπροπυλενίου (PP) πλάτους 10 cm, σαν πρόσθετος οπλισμός, μετά την πρώτη στρώση **VIMELAST**. Η ταινία πρέπει να καλύπτεται τελείως και από άλλες 2 στρώσεις **VIMELAST**.

Σε δύσκολα σημεία όπου αναμένονται μεγάλες μετατοπίσεις (αρμοί διαστολής, ενώσεις με υδρορροές) δημιουργείται με οπλισμό υαλοπιλήματος μια ισχυρή και εύκαμπτη μεμβράνη **VIMELAST**.

Εάν το υπόστρωμα έχει μειωμένη αντοχή ή πολλαπλές ρηγματώσεις, αλλά και όταν υπάρχει απαίτηση για αυξημένη αντοχή της στεγανωτικής μεμβράνης σε μηχανικές καταπονήσεις, εφαρμόζεται οπλισμός σε όλη την επιφάνεια από υαλόπλεγμα ή υαλοπίλημα ή μη υφαντό ύφασμα PP. Στην περίπτωση αυτή η κατανάλωση του **VIMELAST** αυξάνεται κατά 0,5 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>. Ο οπλισμός της στεγανωτικής μεμβράνης δεν πρέπει να δημιουργεί κενά, δηλαδή να έχει πλήρη συγκόλληση με το υπόστρωμα και να καλύπτεται από το **VIMELAST**.

## Αποχρώσεις

Βασικές αποχρώσεις: λευκό, γκρι, κεραμιδί

## Καθαρισμός Εργαλείων

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, πριν στεγνώσει το **VIMELAST**.

## Αποθήκευση

Το **VIMELAST** πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό.



2001/02/12

971/01/2000

VIMATEC - Ν.ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 858561, 2310 843093 Fax: 2310 843566  
Υποκ/μα: Σ. Βενιζέλου 2, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής Τηλ.: 210 2828435 Fax: 210 2829434  
e-mail:info@vimatec.gr